

Tagrender og nedløb

Eftersyn, vedligehold og rengøring

For at opnå den optimale levetid er det nødvendigt med en vis form for vedligeholdelse.

Tagrender skal efterses og renses for organiske materialer (blade, sandstøv, jord o. lign.) for at undgå tilstopper i afvandingen gennem nedløbsrør.

Afrensning: Misfarvninger på zink kan fjernes med slibepasta bestående af kridt opblødt i vand.

Pastaen påføres med twist eller klud og gnides ud på det misfarvede sted. Herefter poleres med tørt twist eller klud til zinken er blank.